

TABLÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y EMBALAJE (PISO MODULAR FLOTANTE MULTICAPA – 5,2 / 0,55 MM)	
Construcción	
Núcleo de vinilo extruido	4,2 mm (incluida la película impresa)
Contrapiso preinstalado	1,0 mm IXPE
Usar	Uso comercial y residencial.
Tamaño	1220x226mm
Capa de desgaste	0,55 mm/22 mil
Detalle del borde	Borde microbiselado de 4 lados
Finalizar	Recubrimiento CB
Realce	Grano Natural
Espesor	5,2mm
Garantía limitada Comercial y uso residencial	Material: 20 años (100%)

NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES – CERTIFICACIÓN / PRUEBAS CE				
Descripción	Estándar	Símbolo	Requisitos	Resultados
Certificación CE	EN 14041		Consulte los estándares a continuación	Consulte los resultados a continuación
Reacción al fuego (y producción de humo)	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Bfl - Clasificación s1 Flujo crítico: ≥8,0kW/m2 Propagación de llama: ≤150 mm en 20 s Valor de humo como % x min: ≤750	Requisitos de pases
Emisión de formaldehído	EN 717-1		Clase E1: Liberación ≤0,124 mg/m3	Requisitos de pases
Contenido de PCP (Pentaclorofenol)	EN 12673:1999		<5 ppm	Requisitos de pases
Resistencia al deslizamiento (seco)	EN 13893		Clase DS: Coeficiente de fricción ≥ 0,30	Supera los requisitos
Propensión eléctrica estática	EN 1815, Método A		Revestimientos de suelos antiestáticos: ≤2,0kV (Valor absoluto)	Pasa Requisitos/Antiestático
Resistencia termica Conductividad térmica	EN12664		N/A (Sin requisitos oficiales)	TR= 0,054 (m2.K)/W TC= 0,099 W/mk

TABLÓN

NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES – FABRICACIÓN Y USO (EN 16511)				
Descripción	Estándar	Símbolo	Requisitos	Resultados
Clasificación (Nivel de uso)	EN 16511 EN ISO 10874		Comercial - Pesado (Clase 33)	Requisitos de pases (Consulte los resultados a continuación)
resistencia al desgaste IP, Método A	EN 13329, Anexo E		≥4.000 ciclos	Supera los requisitos
Resistencia al impacto (Pelota grande)	EN 13329+A1, Anexo F		Sin grietas	Supera los requisitos
Resistencia a microarañazos [Clase] 3	EN 16094, Método B	N / A	MSR-A2/MSR-B1	Pasa / Supera
Resistencia de la silla con ruedas	EN 425		Después de 25.000 ciclos: Sin perturbaciones en la superficie; Sin delaminación, grietas ni interrupciones	Requisitos de pases
Efecto de la pata del mueble	EN 424		Sin daños visibles	Requisitos de pases
Sangría residual	EN ISO 24343-1		≤0,15 mm	Supera los requisitos
Resistencia a las manchas [Calificación, por grupo]	EN 438-2 (Grupo 1 y 3 - Sólo 10 minutos)		Grupos 1, 2 y 3: Grado 5	Requisitos de pases
Fuerza de bloqueo	ISO 24334		Lado largo ≥ 1,0 kN/m Lado corto ≥ 1,5 kN/m	Requisitos de pases
Estabilidad dimensional debido a Variación de temperatura	EN ISO 23999		≤0,25%	Supera los requisitos
Espesor (t)	ISO 24337		$\Delta t_{avg} \leq 0,50$ mm (frente al nominal) $t_{m\acute{a}x} - t_{m\acute{i}n} \leq 0,50$ mm	Requisitos de pases
Longitud (l)	ISO 24337		$l \leq 1500$ mm: $\Delta l \leq 0,5$ mm $l > 1500$ mm: $\Delta l \leq 0,3$ mm/m (frente a nominales)	Requisitos de pases
Ancho (ancho)			$\Delta w_{avg} \leq 0,10$ mm (frente al nominal) $w_{m\acute{a}x} - w_{m\acute{i}n} \leq 0,20$ mm	Requisitos de pases
Cuadratura (q)			$q_{m\acute{a}x} \leq 0,20$ mm	Requisitos de pases
Rectitud (es)			$s_{m\acute{a}x} \leq 0,30$ mm/m	Requisitos de pases
Planicidad (f)	ISO 24337	N / A	Valores únicos máximos: f_w , cóncavo $\leq 0,15\%$, f_w , convexo $\leq 0,20\%$ f_l , cóncavo $\leq 0,50\%$, f_l , convexo $\leq 1,00\%$	Requisitos de pases
Aberturas (o)	ISO 24337	N / A	Medido desde la superficie entre Bordes verticales en contacto: promedio $\leq 0,15$ mm, $o_{m\acute{a}x} \leq 0,20$ mm	Requisitos de pases
Diferencia de altura (h)	ISO 24337	N / A	con un diámetro $\leq 0,10$ mm $h_{m\acute{a}x} \leq 0,15$ mm	Requisitos de pases

TABLÓN

NORMAS EUROPEAS / INTERNACIONALES – RENDIMIENTO Y SEGURIDAD AUXILIARES				
Descripción	Estándar	Símbolo	Requisitos	Resultados
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02, Método 3		≥Grado 6	Requisitos de pases
Resistencia al deslizamiento (mojado)	DIN 51130	N / A	Grado R10: ≥10° y <19°	Supera los requisitos
Densidad	EN ISO 2399 6:2012/ ISO 2399 6:2007 Método A	N / A	N / A	1650kg/m3
Espesor de la capa de desgaste	ISO 24340: 2006	N / A	N / A	Supera los requisitos
Aislamiento acústico de impacto 1)	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8		N / A	ΔLW = 17 dB
Seguridad del contenido del producto	ALCANZAR SEP 291	N / A	Consulte la norma	Requisitos de pases
Nivel de presión sonora al caminar ponderado A	EN 16205:2013		N / A	79dB(A)

NOTAS A PIE

1) Aislamiento al sonido de impacto (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8): ΔLW = Reducción ponderada del nivel de presión del sonido de impacto